

AKRYLAX V- 40 P

penetračné nátery omietkoviny

Zloženie:

Terpolymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej, metakrylovej a vinylesteru kyseliny versatikovej. Emulzný systém je tvorený kombináciou anionaktívnych emulgátorov.

Vlastnosti:

Vodná disperzia s charakteristickým nádychom do modra. Film disperzie je transparentný, ohybný, mierne lepidlivý, odolný proti pôsobeniu alkálií a vody.

Parametre:

obsah sušiny	min. 40 % hmot.
viskozita Rheotest	10 50 mPa.s
viskozita Brookfield	10 100 mPa.s
pH	6,0 8,0
MFT	0 oC
alkalická hydrolyza filmu	max. 3 %
alkalická hydrolyza disperzie	max. 6 %
nasiakavosť filmu vo vode	max. 50 % .
rozpusťnosť filmu vo vode	max. 2 %
mechanická stabilita disperzie	> 45 minút
pevnosť filmu	0,5 až 2 MPa
ťažnosť filmu	500 až 1 000 %
tvrdosť filmu	0,5 až 3 %
veľkosť častíc	70 až 100 nm

Použitie:

Akrylax V-40 P je určený na prípravu penetračných náterov a akrylátových omietkovín. Má vysokú odolnosť proti vonkajšiemu prostrediu.

Balenie:

30 kg PE súdok; 125 kg PE sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner; železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Akrylax V-40 P sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná lehota:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytneme:



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika
<http://www.duvilax.sk>

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>