DUSLO®
ENERGY OF YOUR GROWTH

DUVILAX® LU-35

HOMOPOLYMÉRNA POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZIA VO VODNOM PROSTREDÍ. EMULZNÝ SYSTÉM SA SKLADÁ Z NEIONOGÉNNEHO EMULGÁTORA A POLYVINYLALKOHOLU AKO OCHRANNÉHO KOLOIDU. JE BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÁ.

POUŽITIE

Duvilax LU-35 je štandardné univerzálne lepidlo. Používa sa na lepenie, papiera, lepenky, dreva, drevovláknitých materiálov, korku a iných nasiakavých matariálov. Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Duvilax LU-35 sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.

PARAMETRE

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	34,0 % - 36,0%
viskozita	2 000 – 3 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)

Uvedené hodnoty viskozity platia v čase výroby. Zvýšenie viskozity lepidla pri skladovaní je jeho prirodzenou vlastnosťou, po premiešaní je možné lepidlo znova používať.

pH	3 – 5
minimálna teplota tvorenia filmu	12 °C
vlastnosti filmu	transparentný, tvrdý, nelepivý
trieda odolnosti podľa EN 204	D2

PODMIENKY LEPENIA

pracovná teplota	min. 15 °C,
spotreba (odporučený nános)	120 – 200 g/m^2
spôsob nánosu	aplikátor, štetec, stierka, valec, dýza
čas schnutia pri 20 °C	cca. 24 hodín
otvorená doba	cca. 5 minút

BALENIE

plastové obaly: 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg sud; plastový kontajner 1000 kg.

SKLADOVANIE

Duvilax LU-35 skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5 °C do 40 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

ZÁRUKA

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 11/2026

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk . Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

TEL. +421 31 775 2266
+421 31 775 3064
+421 31 775 4391

E-MAIL duvilax@duslo.sk
WEB www.duslo.sk
www.duvilax.sk