

# DUVILAX B HV



## Vlastnosti

Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia vo vodnom prostredí bez plnidiel a zmäkčovadiel. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

## Použitie

Duvilax B HV sa používa ako základný polymér na výrobu modifikovaných disperzných lepidiel pre papierenský, polygrafický, stavebný a drevársky priemysel. V textilnom priemysle sa používa na chemické zosilňovanie textílií.

## Balenie

plastové obaly: 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový kontajner 1000 kg; automobilová cisterna

## Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	50,0 ±1,0 %
viskozita	8 000 – 16 000 mPa.s (Rheotest) 17 000 – 32 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	3 – 5
minimálna teplota tvorenia filmu	18 °C
vlastnosti filmu	transparentný, tvrdý, krehký a nelepivý
veľkosť častíc	300 - 3 000 nm

## Skladovanie

Duvilax B HV sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

## Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na [www.duslo.sk](http://www.duslo.sk). Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.



Uvedené údaje majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Bližšie informácie poskytnete:

**Duslo, a.s.**  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šaľa  
Slovenská republika

TEL. +421 31 775 2266  
+421 31 775 3064  
+421 31 775 4391

E-MAIL [duvilax@duslo.sk](mailto:duvilax@duslo.sk)  
WEB [www.duslo.sk](http://www.duslo.sk)  
[www.duvilax.sk](http://www.duvilax.sk)