

DUVILAX® LU-35 D

Vlastnosti

Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Duvilax LU-35 D sa používa na lepenie dreva, preglejky, drevotriesky, drevoštiepky a iných nasiakavých materiálov na báze buničiny (papier, lepenka, drevovláknité dosky a pod.). Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Film lepidla je po vyschnutí transparentný, po dohode so zákazníkom však môže byť modrý.

Skladovanie

Duvilax LU-35 skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5 °C do 40 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Balenie

30 kg plastový súdok, 125 kg plastový sud; 200 kg, 220 kg plastový sud; plastový kontajner 1000 kg.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	min. 35,0%
viskozita	8 000 – 13 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
Uvedené hodnoty viskozity platia v čase výroby. Zvýšenie viskozity lepidla pri skladovaní je jeho prirodzenou vlastnosťou, po premiešaní je možné lepidlo znova používať.	
pH	3– 5
pevnosť spoja v šmyku (buk-buk)	min. 10 MPa
minimálna teplota tvorenia filmu 12 °C	
vlastnosti filmu	transparentný, tvrdý, krehký, nelepivý

Podmienky lepenia

pracovná teplota	min. 15 °C,
spotreba (odporučený nános)	120 – 200 g/m ²
spôsob nánosu	aplikátor, štetec, stierka, valec, dýza
čas schnutia pri 20 °C	cca. 24 hodín
otvorená doba	cca. 5 minút

Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 10/2023

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.