

Vlastnosti

Polyvinylacetátové disperzné lepidlo. Je modifikované plnidlom, biocídom a ďalšími prísadami. Je biologicky odbúrateľné.

Použitie

Duvilax LP je špeciálne disperzné lepidlo určené na lepenie nelakovaných mozaikových a lamelových parkiet z tvrdých drevín (s výnimkou bukových), nelakovaných korkových podlahovín a korkových obkladov na podklad prijímajúci vlhkosť z lepidla (napr. cementové potery). Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Skladovanie

Duvilax LP sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Balenie

plastové obaly: 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg súdok, 125 kg sud;
200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový kontajner 1000 kg.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina krémovej farby
obsah sušiny	min. 60,0 %
viskozita	5 000 – 10 000 mPa.s (Rheotest) 15 000 – 25 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	12 °C
vlastnosti filmu	netransparentný, tvrdý, nelepivý

Podmienky lepenia

pracovná teplota	min. 15 °C
relatívna vlhkosť prostredia	40-75%
spotreba	800-1 000 g/m ²
rovinnosť podkladu	± 2 mm/2 m
vlhkosť podkladu	max. 2%
čas schnutia pri 20 °C	min. 48 hodín
otvorená doba	5 – 15 minút (v závislosti od savosti podkladu)

Záruka

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.